



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

UNIBLOCK ULTRA

UNIBLOCK ULTRA es un recubrimiento final en polvo base cemento Portland con aditivos de alta adherencia que permiten dar acabados a muros y cielos en interiores y/o exteriores con máxima resistencia a agrietamientos. Ideal para muros de concreto colado y cualquier superficie lisa.

Presentación: Saco de 40 kg.

Rendimiento aproximado: 8 m² por saco de 40 kg.

USOS Y BENEFICIOS

- Recubre superficies lisas de concreto colado, block, barrobloc, concreto celular, mortero base cemento-arena, paneles de yeso y paneles de fibrocemento.
- Para uso interior y exterior.
- Alta repelencia a la humedad.
- Fácil y rápida colocación, excelente adherencia al concreto liso.
- Realiza el proceso de zarpeo, afine y sellado en un solo paso.

REPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, libre de polvo, grasas o cualquier otro agente que interfiera con adherencia del producto.

MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de recubrimiento UNIBLOCK ULTRA de 40 kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla, sin agregar más agua.

APLICACIÓN

- 1 Moje la superficie sobre la cual se aplicará.
- 2 Utilizando una llana metálica cuadrada aplique recubrimiento UNIBLOCK ULTRA, extendiendo el material con movimientos de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda formando una cruz.
- 3 Para dar acabado al recubrimiento espere 20 minutos después de aplicado el producto y utilizando una llana de esponja realice movimientos circulares para obtener el acabado flotado.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación se debe remover todo rastro de pintura, aplique un puente de unión o selle la superficie.
- No se aplique sobre superficies de yeso o revocados de yeso, paneles sujetos a flexiones, superficies metálicas o vibraciones extremas (vidrio, madera, plástico etc.).
- No aplicar UNIBLOCK ULTRA cuando la temperatura sea menor de 4 °C o suba a mayor de 38 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia..

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco
Espesor mínimo	3 mm
Espesor máximo	7mm
Resistencia a la Compresión	100 kg/cm ²
Absorción de agua (%)	2 a 4 %
Densidad de la pasta	1.8 a 2.0 gr/cm ³
Fraguado Inicial	20 minutos
Tiempo de almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original